

## 优益木 户外地板 – 产品特性

特性	单位	结果	测试标准
长度*	mm	1800 (+/-15)	
宽度*	mm	145 (+/-1.5)	
厚度*	mm	25 (+/-1.0)	
握钉力 (正面)	N	>=1500	ASTM D1037-12
弯曲强度	MPa	>=19	ASTM D790-15
拉伸强度	MPa	>=9	ASTM D638-14
线性热胀冷缩系数* (纵向)	um/m·1°C	~=150	ASTM E831-14 (表面温度-25 °C ~75°C)
导热系数	W/m*K	>=0.09	ASTM C518-15
UV 照射 (色变系数)	E	>=8 (不褪色, 颜色加深)	ASTM D2244-15a (168 小时)
5% Muriatic Acid			
5% Sodium Hydroxide		无明显变化	ASTM D543-14
0.3% Copper Sulfate			(72 小时)
05% Sodium Hypochlorite			
吸水比率		无	
防虫蛀测试		通过	

\* 注: 表中注明的为常用出货尺寸, 大批量订购可订制长度。

表中的长/宽/高尺寸是在生产车间的室内温度情况下录得, 生产环境的室内温度区间为:

冬春季节(11月 / 12月 / 1月 / 2月 / 3月 / 4月): 5°C ~ 20°C。

夏秋季节(5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月): 20°C ~ 35°C。